

- ® BUNDESREPUBLIK
  DEUTSCHLAND
- © Gebrauchsmusterschrift© DE 202 11 956 U 1
- (5) Int. Cl.<sup>7</sup>: **E 04 C 2/10** E 04 B 2/00 E 04 F 15/04



DEUTSCHES
PATENT- UND
MARKENAMT

- Aktenzeichen: Anmeldetag:
- 202 11 956.4 2. 8. 2002
- (i) Eintragungstag:
- 20. 3. 2003
- Bekanntmachung im Patentblatt:
- 24. 4. 2003

③ Inhaber:

Asmussen, Edgar, 24941 Jarplund-Weding, DE

(4) Vertreter:

**BOEHMERT & BOEHMERT, 24105 Kiel** 

## Massive Holzschichtwand

Massive Holzschichtwand, gekennzeichnet durch wenigstens drei aufeinanderliegende Pressholzplatten, zwischen die temperaturaushärtender Zwei-Komponenten-Melanin-Harzkleber eingebracht ist.





## **BOEHMERT & BOEHMERT ANWALTSSOZIETÄT**

eg 133 • D-24105 Kiel

Deutsches Patent- und Markenamt Zweibrückenstrasse 12

80297 München

Ihr Zeichen Your ref.

Ihr Schreiben Your letter of

Neuanmeldung

Unser Zeichen Our acf.

A 5238

Kid,

1. August 2002

Edgar Asmussen Schulstraße 1, 24941 Jarplund-Weding

Massive Holzschichtwand

Die Erfindung betrifft eine massive Holzschichtwand, insbesondere als tragendes und aussteifendes Innenwandelement für den Haus- und Wohnungsbau.

Ein mehrlagiges Bauelement, das allerdings andere Materialien nutzt, und keine Lasten tragen kann, ist beispielsweise aus der DE 38 01 649 A1 bekannt. Dort werden Schichten von Gipsplatten mit Kartonlagen verklebt, wobei das Abbinden der Klebeschicht durch eine Strahlungsquelle beschleunigt wird.



**BOEHMERT & BOEHMERT** 

- 2 -

Die Erfindung hat sich zur Aufgabe gestellt, bei Verringerung der Wanddicke, hochfeste tragende und aussteifende Wände zu schaffen, die sich auch als Fußböden und überall dort eignen, wo es nicht auf eine dämmende Wirkung ankommt. Dabei sollen

jedoch die überragenden ästhetischen, ökologischen und bearbeitungstechnischen


Eigenschaften von Holz erreicht werden.

Erfindungsgemäß wird dies durch ein Holzschichtelement mit den Merkmalen des Hauptanspruches gelöst. Die Unteransprüche geben vorteilhafte Ausführungsformen der Erfindung wieder.

Bevorzugt werden mindestens drei, normalerweise vier und höchstens sechs Holzwerkstoffplatten aus insbesondere OSB-Material, die einzeln geschliffen miteinander mit wenigstens zwei Schichten und höchstens fünf eines Zwei-Komponenten-Melaninharz-Klebers (bevorzugt wasserfest) verklebt werden.

Die Holzwerkstoffplatten bestehen aus kleinformatigen Einzelplatten vorzugsweise ca. 1,25 m x ca. 2,50 m in der Länge. Diese werden durch schichtweise Fugenüberlappung kraftschlüssig in einer HF-Presse zu großformatigen Wand- und Dekkenelementen verklebt. Diese sich ergebenden Elemente haben eine Größe von ca. 3 m x 12 m und werden passgenau zu montagefähigen Raumtrennwänden und Dekkenplatten zugeschnitten, die hohe konstruktive Eigenschaften aufweisen, insbesondere können sie als tragende und aussteifende Elemente wirken.

Der Kleber wird dabei insbesondere in der Hochfrequenz-Streufeld-Anlage, wie sie in der Patentanmeldung DE 198 52 633 A1 des Anmelders beschrieben ist, aktiviert und ausgehärtet. Gegenüber dem Stand der Technik ergibt sich damit eine wesentlich innigere kraftschlüssige Verbindung (ohne Beul- und Knickmöglichkeit) der insgesamt vorzugsweise fünf wasserfest verklebten Einzelplatten, die insbesondere durch die vier parallelen festen glasharte Kleberschicht eine deutlich höhere Tragkraft als eine gleichdicke Sperrholzplatte oder Vollholzplatte haben (Sandwicheffekt).



- 3 -

Weitere Vorteile und Merkmale der Erfindung ergeben sich aus nachfolgender Beschreibung eines bevorzugten Ausführungsbeispiels der Erfindung.

Die erfindungsgemäßen OSB-Wandelemente bestehen vorteilhafterweise aus wenigstens drei Pressholzlagen mit wenigstens zwei sie verbindenden Kleberschichten eines Zweikomponentenklebers, beispielsweise des Klebers Kauramin 681 mit Härter 616 (beide Komponenten flüssig) der Firma BASF.

Dieses Melaninharz-Klebersystem kann bei einer Presszeit von 4 Minuten, wobei die flüssige wasserhaltige Leimfuge und benachbarte Oberflächen der Holzwerkstoffplatten einige Sekunden bis zu Minuten erwärmt werden, bereits in einer für die Nachverarbeitung geeigneten Festigkeit produziert werden.

Eine abschließende Nachhärtezeit von 45 Sek. unter Pressdruck sorgt für ein Eindringen des Klebers in die obersten Schichten der Pressholzplatten (da der Kleber nicht mehr im flüssigen Zustand zur Seite ausweichen kann), so daß sich die Materialeigenschaften der gesamten Holzschichtwand in Bezug auf Tragkraft und Stabilität dort noch erheblich erhöhen.

Die massive Holzschichtwand erreicht ihre Festigkeit durch aufeinanderliegende vorzugsweise oberflächengeschliffene Pressholzplatten, zwischen die temperaturaushärtender Zwei-Komponenten-Melanin-Harzkleber eingebracht ist.

Der heißaktivierte, unter Druck nachgehärteter Kleber in beispielsweise bei einer vierlagigen Ausbildung vorahendenen drei Leimfugen zwischen vier insbesondere aus kleinformatigen Pressholzplatten ausgebildeten Schichten (mit in ihren Fugen gegeneinander versetzten Platten) miteinander sandwichartig versteift.

Durch die erfindungsgemäße Holzschichtwand können tragende und aussteifende Wandelemente für den von gesonderten Tragelementen freien Gebäudebau als raumhohe, in einem Stück gefertigte Wandelemente mit Dimensionen Deckenhöhe mal Länge in bis zu 12 m Länge realisiert werden.





**BOEHMERT & BOEHMERT** 

-4-

Auch Fußbodenelemente mit raumüberspannden, in einem Stück gefertigte Holzschichtplatten, aus thermisch leitendem OSB-Material sind in Dimensionen kürzere Raumbreite bis 12 m Raumlänge ohne weiteres möglich.



-1-

A 5238

## **ANSPRÜCHE**

- 1. Massive Holzschichtwand, gekennzeichnet durch wenigstens drei aufeinanderliegende Pressholzplatten, zwischen die temperaturaushärtender Zwei-Komponenten-Melanin-Harzkleber eingebracht ist.
- 2. Holzschichtwand nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß OSB-Platten miteinander verklebt sind:
- 3. Holzschichtwand nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß oberflächengeschliffene Platten miteinander verklebt sind.
- 4. Holzschichtwand nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß ein wasserfester flüssiger Kleber verwendet wird.
- 5. Holzschichtwand nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß ein heißaktivierter, unter Druck nachgehärteter Kleber in drei zwischen vier aus kleinformatigen Pressholzplatten ausgebildeten Schichten diese mit ihren Fugen gegeneinander versetzten Platten miteinander sandwichartig versteift.

- 2 -

- 6. Tragendes und aussteifendes Wandelement für den tragelementfreien Gebäudebau aus einer Holzschichtplatte nach einem der vorangehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch ein raumhohes, in einem Stück gefertigtes Wandelement mit Dimensionen Deckenhöhe bis 12 m Länge.
- 7. Fußbodenelement aus einer Holzschichtplatte nach einem der vorangehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch eine raumüberspannde, in einem Stück gefertigte Holzschichtplatte, aus thermisch leitendem OSB-Material bis Dimensionen kürzere Raumbreite bis 12 m Raumlänge.